# Idropittura Lavabile



#### Descrizione

SIPREMIX IDROPITTURA LAVABILE è una pittura per interni a base acrilica in emulsione acquosa ed additivi specifici che ne migliorano l'applicazione.

# **Impiego**

SIPRERMIX IDROPITTURA LAVABILE, idropittura murale ad alta traspirabilità, antigoccia, dotata di una buona copertura, buona resa ed un buon punto di bianco. Ideale per bagni, cucine è applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali intonaci a base di calce o calce/cemento, gesso e cartongesso.

Consumi: 0,130-0,150 lt/mg per mano

Confezione: Secchi da lt 4 e lt 14

Voce di capitolato: Decorazione di superfici interne con idropittura bianca per interni a base di resine acriliche, ad alta traspirabilità, antigoccia, dotata di una buona copertura, buona resa ed un buon punto di bianco. Tale pittura, sovraverniciabile con pitture similari, viene applicata a pennello o rullo in due passate, su superfici pulite, o trattate preventivamente con Sipregrip Fissativo Acrilico, se fortemente assorbenti o dall'assorbimento irregolare.

#### Garanzia

La GENERAL SINDES S.p.A. è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

### Preparazione del supporto

I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti, si consiglia di trattare il supporto con il fondo Sipregrip Fissativo Acrilico.

## Preparazione del prodotto

Sipremix Idropittura Lavabile è un prodotto pronto all'uso.

## **Applicazione**

Diluizione di Sipremix Idropittura Lavabile con acqua in misura del 25% per la prima mano e fino al 15% per la seconda mano. Prima di effettuare la diluizione del prodotto, rompere la tixotropia del materiale a riposo con una leggera agitazione. Applicare le due mani incrociate a distanza di almeno 5 ore una dall'altra. L'applicazione può essere eseguito a rullo o pennello.



#### Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno. Applicare solo su intonaci stagionati e asciutti. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera. Sipremix Idropittura Lavabile, sottoposto a prove e controlli presso laboratori secondo le normative vigenti.

## SIPREMIX IDROPITTURA LAVABILE

Valori caratteristici

**Aspetto** 

Colore Resa

Diffusione al vapore acqueo

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

Coefficiente di assorbimento d'acqua

Hq

Massa volumica

Viscosità

liquido

bianco

0,130-0,150 lt/mq per mano

175 g/m2

 $\mu = 640$ 

W = 0,10

~8,5

1,65÷1,75 kg/lt

~15.000 mPa\*s