

Idropittura Lavabile Antimuffa



Descrizione

Idropittura Lavabile Antimuffa è una pittura per interni con leganti acrilici in emulsione acquosa additivata con battericidi e fungicidi per la prevenzione della formazione di muffe.

Impiego

Idropittura Lavabile Antimuffa viene utilizzata come pittura per interni, adatta a qualsiasi tipo di supporto murario finito a civile abitazione, assicurando all'ambiente migliori condizioni igieniche ed un prolungato potere antimuffa.

Consumi: 125-170 g/m² per mano

Confezione: Secchi da lt 4 e lt 14

Vantaggi

Idropittura Lavabile Antimuffa presenta le stesse caratteristiche di una finitura opaca per interni, facilità di applicazione, buona dilatazione, elevata copertura e traspirabilità.

Garanzia

La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere planari, asciutti e liberi da polvere e da quant'altro possa impedirne l'applicazione. Prima dell'applicazione dell'Idropittura Lavabile Antimuffa assicurarsi che siano trascorsi almeno 28 giorni dalla stesura dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo Sipregrip Fissativo Acrilico. È sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da tinteggiare presenta forti diversità di assorbimento.

Preparazione del prodotto

Idropittura Lavabile Antimuffa è un prodotto pronto all'uso.

Applicazione

Diluizione dell'Idropittura Lavabile Antimuffa con acqua in misura del 28% per la prima mano e fino al 15% per la seconda mano. Prima di effettuare la diluizione del prodotto, rompere la tixotropia del materiale a riposo con una leggera agitazione. Applicare le due mani incrociate a distanza di almeno 3-4 ore una dall'altra. L'applicazione può essere eseguito a rullo o pennello.

Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno. Applicare solo su intonaci stagionati e asciutti. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

DECORAZIONE

sipremix.it



Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

Idropittura Lavabile Antimuffa, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.

SIPREMIX PITTURA ANTIMUFFA

Valori caratteristici

Aspetto	liquido
Colore	bianco
Confezione	secchi da 4 - 14 lt
Durata a magazzino	12 mesi
Temperatura di applicazione	+5°C +35°C
Resa	125-170 g/m ² per mano
Diffusione al vapore acqueo	224 g/m ² ca.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	$\mu= 500$ ca
Coefficiente di assorbimento d'acqua	W=0,15 kg
Resistenza al lavaggio	500 cicli

sipremix.it