

# Pittura al Quarzo



## Descrizione

PITTURA AL QUARZO è una pittura per esterni composta da copolimeri acrilici, interni selezionati, biossido di titanio ed additivi specifici per migliorare l'applicabilità.

## Impiego

PITTURA AL QUARZO viene utilizzata come pittura protettiva e decorativa, bianca o colorata su intonaci di finitura per esterni ed interni.

Consumi: 145-200 g/m<sup>2</sup> per mano

Confezione: Secchi da lt 4 e lt 14

## Vantaggi

PITTURA AL QUARZO è una pittura dotata di elevata idrorepellenza e resistenza agli alcali, adatta ad essere applicata su qualsiasi intonaco a base calce-cemento all'esterno o anche all'interno quando si richiede una finitura leggermente ruvida.

## Garanzia

La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

## Preparazione del supporto

I supporti devono essere planari, asciutti e liberi da polvere e da quant'altro possa impedirne l'applicazione. Prima dell'applicazione di Sipremix Pittura al Quarzo assicurarsi che siano trascorsi almeno 28 giorni dalla stesura dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo Sipregrip Fissativo Acrilico. È sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da tinteggiare presenta forti diversità di assorbimento.

## Preparazione del prodotto

Pittura al Quarzo è un prodotto pronto all'uso.

## Applicazione

Diluizione di Sipremix Pittura al Quarzo con acqua in misura del 30% per la prima mano e fino al 19% per la seconda mano. Prima di effettuare la diluizione del prodotto, rompere la tixotropia del materiale a riposo con una leggera agitazione. Applicare le due mani incrociate a distanza di almeno 3-4 ore una dall'altra. L'applicazione può essere eseguito a rullo o pennello.

## Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno. Applicare solo su intonaci stagionati e asciutti. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento. Ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto dello stesso lotto. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

General Sindes S.p.A.

Via Ponti Valle Trav. Maddaloni Superiore, 10 - 81024 Maddaloni (CE) - ITALY

Telefono: 0823.435066 - Fax: 0823.204733 - mail: info@sipremix.it

DECORAZIONE

sipremix.it



Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

Sipremix Pittura al Quarzo, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.

#### SIPREMIX PITTURA AL QUARZO

##### Valori caratteristici

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Aspetto  | liquido                           |
| Colore   | bianco                            |
| Confezione                                       | secchi da 4 - 14 lt               |
| Durata a magazzino                               | 12 mesi                           |
| Temperatura di applicazione                      | +5°C +35°C                        |
| Resa   | 145-200 g/m <sup>2</sup> per mano |
| Diffusione al vapore acqueo                      | 224 g/m <sup>2</sup> ca.          |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore | $\mu= 2.500$ ca                   |
| Coefficiente di assorbimento d'acqua             | W=0,08 kg                         |
| Resistenza al lavaggio                           | 5.000 cicli c.a                   |

sipremix.it