



Descrizione:

Il Sipredecor è un intonaco in pasta, a base di resine, inerti calcarei e quarzo a granulometria selezionate ed additivi specifici, per uso esterno ad effetto rustico.

Campi d'impiego:

Il Sipredecor si utilizza per la decorazione e la protezione di pareti ed edifici sui quali si è intervenuti con il sistema a cappotto, alle quali si vuole conferire un piacevole effetto estetico, un'ottima idrorepellenza ed una buona traspirabilità. Decora tutti gli intonaci a base calce, cemento e deumidificanti.

Consumi:

2-3 kg/mq (a seconda della granulometria)

Confezioni:

Secchi da kg. 20

Vantaggi:

Sipredecor garantisce altissima idrorepellenza, traspirabilità bilanciata, lunga durata nel tempo, protezione estrema alla facciata, compatibile con sistema di isolamento termico a cappotto.

Voce di capitolato:

Protezione e decorazione di superfici murarie di nuove e vecchie costruzioni e di edifici in cui si è intervenuto con sistema di isolamento termico a cappotto, con finitura colorata pronta all'uso. D'applicare manualmente su superfici preventivamente trattate con primer, con spatola in acciaio inox nello spessore di circa 1,2-1,5 mm per mano.

Garanzia:

La S.p.A. General Sindes è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto:

I supporti devono essere puliti, asciutti e perfettamente stagionati, privi di parti in distacco e di quant'altro possa inibire l'applicazione del prodotto. Eliminare completamente eventuali tracce di grassi, presente sulla superficie. Applicare Sipregrip Fissativo Acrilico al supporto, e procedere dopo l'asciugatura con la stesura di Sipredecor.

Preparazione del prodotto:

Sipredecor è un prodotto pronto all'uso e va usato allo stato originale.

Applicazione:

Applicare Sipredecor con frattazzo in acciaio. Stendere la seconda mano dopo 24 ore dalla prima avendo cura di formare uno strato uniforme.

**Avvertenze:**

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. Proteggere la superficie dell'intonaco fresco da rapida essiccazione eventualmente inumidendo le pareti con spruzzi d'acqua nebulizzata. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SIPREDECOR, sottoposto a prove e controlli presso laboratori secondo le normative vigenti.

SIPREDECOR

Aspetto	Pastoso
Colore	Cartella colori
Conservazione	18 mesi
Avvertenze	Teme il gelo
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C
Resa	2-3 kg/mq a seconda della granulometria richiesta
Applicazione	Fratteggio inox o plastica
Asciutto al tatto	6h
Secco in profondità	48h
Tempo indurimento	7gg
Granulometria	0,7mm; 1,2mm; 1,5mm; 2,00mm
Resistenza alla diffusione del vapore μ 178 (DIN 52615)	
Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità (W) 0,12 (DIN 52617)	