

# Stucco



## Descrizione

Stucco Pronto minerale ad elevata traspirazione per interni, formulato per ottenere una finitura lucida. Composto da base di grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti stabili alla luce ed additivi specifici.

## Impiego

Viene applicato esclusivamente su intonaci di finitura a base calce. Può essere applicato anche su malta purché presenti adeguata durezza e sufficiente adesione al supporto.

Consumi: 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Confezioni: Secchi da kg. 1; kg 4; kg 20.

## Vantaggi

Rasante pronto all'uso con finitura lucida.

## Voce di capitolato

Rasatura fine extra lucida di colore bianco, per interni, prodotto dalla "GENERAL SINDES SPA".

## Garanzia

La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

## Preparazione del supporto

I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione.

## Preparazione del prodotto

È un prodotto pronto all'uso

## Applicazione

Si stende con spatola metallica su fondo adeguato in spessori minimi. Mediante passaggi successivi si conferisce alla superficie un aspetto liscio e un grado via via crescente di brillantezza. Normalmente sono sufficienti 3 mani, applicate con la tecnica "fresco su fresco"; l'ultima mano va lucidata con spatola inox dopo circa 6 minuti dall'applicazione. Per migliorare l'adesione trattare il supporto preventivamente con Sipregrip Fissativo Acrilico. A stagionatura completata si può tinteggiare con l'Idropittura Lavabile della gamma Sipremix.

DECORAZIONE

sipremix.it



#### Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +8°C e +30°C e con umidità relativa superiore al 75%. Non applicare nei periodi particolarmente freddi. Aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino al completo essiccamento, evitando forti sbalzi di temperatura. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

Stucco pronto all'uso, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.

#### STUCCO PRONTO ALL'USO

Aspetto	Pasta
Peso specifico	1,55 kg/l
Colore	Bianco
Consumo	0,5 Kg/m <sup>2</sup>
Diffusione al vapore d'acqua	745 g/m <sup>2</sup> in 24h
Reazione al fuoco	Classe A1

sipremix.it