

# Sipremix P28 S



## Descrizione

SIPREMIX P28S è un rasante premiscelato in polvere di colore grigio, con granulometria max < 0,4 mm a base di leganti idraulici, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

## Impiego

SIPREMIX P28S è un rasante impiegato per la finitura di supporti in calcestruzzo o supporti lisci poco assorbenti. Può essere utilizzato come riempitivo per la sigillatura dei giunti o per rappezzare grossi vespai. Per applicazioni esterne, consigliamo di aggiungere al prodotto circa il 5% dello speciale additivo Siprelatex P35.

Consumi: 1.5 Kg/mq di superficie con spessore di 1 mm.

Confezione: Sacchi di carta da 25 Kg, (pallet da 1.800 kg).

## Vantaggi

SIPREMIX P28S permette di ottenere una finitura liscia. Le sue caratteristiche lo rendono un prodotto dall'ottima lavorabilità ottenendo un grado alto di finitura e adesione al supporto. Sipremix P28S si inserisce perfettamente nelle ristrutturazioni ove sono presenti pilastri in cemento armato poiché rispetta le tipologie delle strutture preesistenti.

## Voce di capitolato

Intonacatura a finitura frattazzo con SIPREMIX P28S, per interno ed esterno su un calcestruzzo con inerti calcarei di granulometria max < 0,4 mm prodotto dalla "GENERAL SINDES SPA". Miscelare (con agitatore meccanico a basso numero di giri) con il 30 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare con frattazzo.

## Garanzia

La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

## Preparazione del supporto

I supporti devono essere privi di parti friabili, polveri, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare la compatibilità e l'adesione. Le superfici non devono presentare irregolarità superiori a 5 mm.

## Preparazione del prodotto

Miscelare una confezione di SIPREMIX P28S con minimo 7,5 lt di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungere la polvere all'acqua preferibilmente utilizzando un agitatore meccanico a basso numero di giri facendo attenzione a non inglobare aria. Prima dell'uso fare riposare l'impasto almeno 5 minuti, rimescolandolo poi prima dell'applicazione.

FINITURE

### Applicazione

SIPREMIX P28S, si stende con frattazzo, si sovrappongono una o più mani di sottile strato e si aspetta la relativa asciugatura. Su intonaco fresco va applicato prima dell'inizio del suo indurimento; su intonaco indurito, inumidire la superficie prima dell'applicazione. Evitare la rapida essiccazione dovuta ad elevate temperature o vento durante l'applicazione, in tal caso è fortemente consigliato applicare acqua nebulizzata sul prodotto applicato quando è finita la fase di presa (quando esercitando una leggera pressione con le dita della mano il materiale non è più "improntabile") e nei giorni seguenti, per evitare che la rapida essiccazione ed il conseguente ritiro plastico, possano originare cavillature. Si consiglia l'utilizzo di rete in fibra di vetro Siprenetz alcali-resistente a maglia quadra nelle zone del supporto maggiormente sollecitate, o in presenza di supporti non omogenei.

A stagionatura avvenuta si ottiene una finitura rustica, su parenti esterne è possibile realizzare la finitura colorata con rivestimento ai silicati Sipredecor, previo l'applicazione di Sipregrip Fissativo Acrilico. Su parenti interne rasare con Sipremix P31 ottenendo una finitura liscia a specchio e successivamente procedere con l'incamiciatura di stucco utilizzando Sipremix Stucco Pronto e tinteggiare con Sipremix Idropittura Lavabile.

### Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. La conservazione del prodotto è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Contiene leganti idraulici speciali che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti e occhiali protettivi. Efficacia agente riducente 3 mesi ai sensi del DM 10.05.2004. Prima dell'uso consultare le informazioni di sicurezza per la manipolazione riportate sulla confezione. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera. SIPREMIX P28S, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.



FINITURE

## SIPREMIX P28S

### Valori caratteristici della polvere

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Aspetto                       | polvere                  |
| Colore                        | grigio                   |
| Diametro max aggregato        | < 0,40 mm                |
| Massa volumica prodotto secco | 1550 kg / m <sup>3</sup> |
| Classificazione di pericolo   | irritante                |
| Confezione                    | sacchi da 25 kg          |
| Durata a magazzino            | 6 mesi                   |

### Valori caratteristici della malta allo stato fresco

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura di applicazione           | +5 °C e +35 °C                          |
| Quantità d'acqua d'impasto            | 3,0 % 7,5 lt sacchi da 25 kg            |
| Massa Volumica della malta fresca     | 1780 kg / m <sup>3</sup>                |
| Consistenza malta fresca              | 155 mm                                  |
| Tempo di lavorabilità e di correzione | 3 h                                     |
| Spessore max                          | 3 mm                                    |
| Tempo di attesa per verniciatura      | a stagionatura avvenuta                 |
| Resa                                  | 1,5 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm spessore |

### Prestazioni della malta allo stato indurito

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Massa volumica malta indurita            | 1570 kg / m <sup>3</sup> |
| Reazione al fuoco                        | Classe A1                |
| Assorbimento d'acqua "c"                 | 0,50 kg / mq · min0,5    |
| Permeabilità al vapore acqueo "μ"        | 10,0                     |
| Adesione                                 | 0,40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Conducibilità termica/Massa volumica "λ" | 0,50 W/mK                |
| Resistenza a compressione                | 4,0 N/mm <sup>2</sup>    |
| Conformità CE e classificazione          | GP EN 998-1              |