

Asfalto a freddo



Descrizione

Asfalto a Freddo è una emulsione ottenuta da bitume ed additivi selezionati che, una volta applicata, forma una pellicola di colore nero, fortemente resistente e totalmente impermeabile. È un prodotto di alto pregio e di facile applicazione. Asfalto a Freddo una volta essiccato forma un film flessibile che resiste agli shock termici, non cola alle alte temperature e non si fessura alle basse.

Impiego

Asfalto a Freddo viene impiegato come impermeabilizzante per terrazze, sottotetti, serbatoi metallici o in cemento, muri di fondazione, strutture in legno o metallo.

Consumi: da 1 a 1.5 Kg/mq variabile a secondo dell'uso e del tipo di supporto.

Confezione: 5kg - 10kg - 20kg

Garanzia

La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione.

Preparazione del prodotto

Asfalto a Freddo è pronto all'uso mescolare bene prima di applicare con l'ausilio di trapani meccanici.

Applicazione

Asfalto a freddo va applicato con rullo, pennello, spatola o spazzolone. Per ottenere una guaina impermeabilizzante è consigliato applicare almeno due o tre mani di prodotto. La seconda mano deve essere applicata sul film creato dalla prima mano completamente asciutta. Non si deve mai superare per ogni mano lo spessore di film secco di 0.3 mm per non bloccare l'evaporazione dell'acqua contenuta nel prodotto bituminoso, che altrimenti rimarrebbe bloccata sotto la pellicola essiccata. Il film essiccato di Asfalto a Freddo va protetto con pitture Sipremix P45.

IMPERMEABILIZZANTI

sipremix.it



Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. Non applicare su supporti troppo caldi perché verrebbe accelerato il processo di filmazione con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione del prodotto al supporto. La conservazione del prodotto è garantita per 12 mesi. Usare guanti e occhiali protettivi.

Prima dell'uso consultare le informazioni di sicurezza per la manipolazione riportate sulla confezione.

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

Asfalto a Freddo, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.

ASFALTO A FREDDO

Valori caratteristici del prodotto

Aspetto	Liquido pastoso
Colore	Nero
Peso Specifico (massa volumica) a 23°C	1,05±0,10 kg/l
Tempo di essiccazione	6 ore
Tempo di essiccazione per la ricopertura	24 ore
Infiammabilità	Non infiammabile
Allungamento a rottura a 23°C (NFT 46002-2mm)	1.000 – 1.500%
Carico a rottura (NFT 46002-2mm)	1.5-6 kg/cm2
Stoccaggio nelle confezioni originali	12 mesi

sipremix.it