

Sipremix P42



Descrizione:

Sipremix P42 è una pasta tixotropica composta da un'emulsione di selezionati bitumi, additivi e cariche micronizzate. Sipremix P42 è un prodotto ecologico essendo a base acquosa.

Campi d'impiego:

Sipremix P42 si utilizza per il ripristino e la manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni. Recupero di vecchie guaine e/o coperture non più permeabili. Idoneo al ripristino di impermeabilizzazioni di terrazzi prima della posa di piastrelle in ceramica. Grazie alla sua formulazione è facilmente applicabile su superfici verticali come trattamenti di calcestruzzi contro terra.

Consumi:

1,5÷2 kg/mq

Confezioni:

Secchi da kg. 5, 10 e kg. 20.

Vantaggi:

Sipremix P42 è un prodotto ecologico essendo a base acquosa per:

- L'impermeabilizzazione di terrazze in calcestruzzo sia nuove che vecchie, di muri di fondazione contro terra e di superfici dalla geometria irregolare;
- La protezione antiruggine ed impermeabile di nuove e vecchie lamiere metalliche, canali di gronda, cisterne di stoccaggio interrate od esterne e di tutte le strutture in metallo che devono essere protette dagli agenti atmosferici;
- La sigillatura impermeabile fra metallo-metallo; metallo-cemento; metallo-vetro; cemento-cemento; bitume-cemento ecc.;
- La riparazione di vecchie membrane bituminose;
- La nuova impermeabilizzazione di balconi senza demolire la vecchia pavimentazione.

Voce di capitolato:

Impermeabilizzazione di superfici da infiltrazioni di origine meteorica, con applicazione di guaina liquida elastobituminosa con cariche micronizzate, pronta all'uso. Tale prodotto rappresenta un'impermeabilizzazione ad elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Garanzia:

La S.p.A. General Sindes è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

IMPERMEABILIZZANTI

sipremix.it

**Preparazione del supporto:**

I supporti devono essere puliti, privi di parti in fase distacco, oli, e quant'altro possa ostacolare la posa del prodotto.

Preparazione del prodotto:

Sipremix P42 è un prodotto pronto all'uso.

Applicazione:

Stendere a pennello, rullo o a spruzzo con idonee apparecchiature Airless. Applicare la seconda mano quando la prima ha fatto presa. Ricoprire direttamente con piastrelle in ceramiche, dopo almeno 80 ore dall'applicazione e comunque ad asciugatura avvenuta, utilizzando i collanti P22, P23 e Sipreflex della gamma Sipremix.

Avvertenze:

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C. Non applicare in condizioni di pioggia imminente. Durante l'applicazione rimescolare il prodotto di tanto in tanto per mantenerlo omogeneo. Non lasciare i secchi al sole prima dell'utilizzo. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SIPREMIX P42, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.

SIPREMIX P42

Aspetto	Pasta viscosa
Colore	nero
Conservazione	12 mesi
Temperatura di applicazione da	+5°C a +35°C
Allungamento a rottura	1000 %
Resistenza alle alte temperature	Superiore a + 150°C
Flessibilità al freddo	- 20°C
Infiammabilità	Non infiammabile