

Sipremix P32



IMPERMEABILIZZANTI

Descrizione

SIPREMIX P32 è una malta bicomponente, impermeabilizzante di colore grigio, a base di leganti idraulici, aggregati silicei di granulometria selezionata, additivi specifici e polimeri sintetici in dispersione acquosa.

Impiego

SIPREMIX P32 impermeabilizza dall'acqua e dall'umidità, non modifica la traspirazione dei supporti trattati evitando il fenomeno delle muffe. E' adatto al risanamento e protezione di qualsiasi tipo di edificio, sia nelle nuove costruzioni che nel recupero di edifici antichi o storici. Si applica su tutte le murature interne ed esterne e su sottofondi tradizionali. Adatto per l'impermeabilizzazione di acque con pressione di spinta positiva e negativa.

Consumi: 1.8Kg/mq di superficie con spessore di 1 mm.

Confezione: Componente A Sacchi di carta da 24 kg.

Componente B taniche da 8 kg.

Vantaggi

SIPREMIX P32 è ideale per l'impermeabilizzazione di supporti dalla penetrazione di tutti i tipi di acque, ottime prestazioni anche come barriera antisale da utilizzare nei processi di deumidificazione, ideale per l'impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo ed in cemento armato.

Voce di capitolato

Impermeabilizzazione del calcestruzzo a vista, terrazze, balconi, piscine, bagni con SIPREMIX P32, malta osmotica bicomponente prodotta dalla "GENERAL SINDES SPA", impermeabile all'acqua, adesione non minore di 0,13 N/mm². Stendere la boiacca a spatola con almeno due strati.

Garanzia

La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione. Il supporto deve essere altresì privo di efflorescenze saline, tracce di disarmante e ruggine.

Preparazione del prodotto

Versare una confezione di lattice (componente B) in un recipiente pulito ed aggiungere sotto agitazione, un sacco di polvere (componente A). Miscelare con trapano a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo, evitando la formazione di grumi.

Applicazione

Si applica con spatola in spessore massimo di 2mm per mano, con almeno due strati. Applicare la seconda mano ad indurimento della prima, dopo circa 4 ore. Curare la maturazione del prodotto durante l'essiccazione, eventualmente spruzzando acqua nebulizzata.

Qualora le superfici da impermeabilizzare sono strutture o elementi in calcestruzzo, assicurarsi che il supporto sia pulito e poi applicare Sipremix P32. Se le superfici da proteggere con Sipremix P32 sono ammalorate procedere con la rimozione delle parti danneggiate. Dopo aver ripulito la zona interessata, procedere con la ricostruzione utilizzando il Betoncino Strutturale Fibrorinforzato della gamma Sipremix e poi applicare Sipremix P32.

Per l'impermeabilizzazione di terrazze, piscine, balconi e simili si consiglia di immergere nel primo strato fresco di Sipremix P32 la rete in fibra di vetro Siprenetz, ad indurimento avvenuto dopo circa 4/5 ore procedere con la stesura del secondo strato di prodotto.

Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. La conservazione del prodotto è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Efficacia agente riducente 3 mesi ai sensi del DM 10.05.2004. Prima dell'uso consultare le informazioni di sicurezza per la manipolazione riportate sulla confezione. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SIPREMIX P32, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.

Aspetto	Polvere
Temperatura di applicazione	+5 °C e +35 °C
Colore	Grigio
Granulometria max	< 2,00 mm UNI EN 1015-1
Massa volumica prodotto secco	1573 Kg / m3 UNI EN 1015-10
Tempo di lavorabilità e di correzione	3 h UNI EN 1015-9
Massa Volumica della malta fresca	1774 Kg / m3 UNI EN 1015-6
Consistenza malta fresca	170 mm UNI EN 1015-3
Reazione al fuoco	Classe A1 UNI EN 998-1
Assorbimento d'acqua "c"	0,28 Kg / mq · min0,5 - W 1 UNI EN 1015-18
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	8,9 UNI EN 1015-19
Adesione	0,13 N/mm2 - FP = B UNI EN 1015-12
Conducibilità termica/Massa volumica "λ"	0,77 W/mK EN 1745 p.to A.12
Massa volumica malta indurita	1608 Kg / m3 UNI EN 1015-10
Resistenza a compressione	17,18 N/mm2 - CS IV UNI EN 1015-11
Resistenza alla flessione	2,83 N/mm2 UNI EN 1015-11
Durata a magazzino	6 mesi
EN 1504-2 (C)	PI-MC-IR